

DURAFIDE® 6565A6

聚苯硫醚

Polyplastics Co., Ltd.

PROSPECTOR®

www.ulprospector.com

Technical Data

产品说明

Moldable at low temperature, Adhesion-enhanced

总体

材料状态	• 已商用：当前有效		
资料 ¹	• Technical Datasheet (English)		
UL 黄卡 ²	• E109088-218856		
搜索 UL 黄卡	• Polyplastics Co., Ltd.		
供货地区	• 北美洲	• 欧洲	• 亚太地区
填料/增强材料	• 玻璃\矿物, 65% 填料按重量		
特性	• 良好的成型性能	• 良好粘结性	
UL文件号	• E109088		
形式	• 粒子		
部件标识代码 (ISO 11469)	• >PPS-(GF+MD)65<		

物理性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
密度	1.96 g/cm ³	1.96 g/cm ³	ISO 1183
吸水率 (73°F (23°C), 24 hr)	0.010 %	0.010 %	ISO 62
机械性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
拉伸应力	18100 psi	125 MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (断裂)	1.0 %	1.0 %	ISO 527-2
弯曲模量	2.64E+6 psi	18200 MPa	ISO 178
弯曲应力	23900 psi	165 MPa	ISO 178
冲击性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
简支梁缺口冲击强度	2.1 ft-lb/in ²	4.5 kJ/m ²	ISO 179/1eA
热性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
热变形温度 (264 psi (1.8 MPa), 未退火)	527 °F	275 °C	ISO 75-2/A
线形热膨胀系数			
流动	5.6E-6 in/in/°F	1.0E-5 cm/cm/°C	
横向	1.7E-5 in/in/°F	3.0E-5 cm/cm/°C	
电气性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
体积电阻率	2.0E+16 ohm·cm	2.0E+16 ohm·cm	IEC 60093
介电强度 (0.118 in (3.00 mm))	410 V/mil	16 kV/mm	IEC 60243-1
介电常数			IEC 60250
1 kHz	5.40	5.40	
1 MHz	5.40	5.40	
耗散因数			IEC 60250
1 kHz	0.013	0.013	
1 MHz	5.0E-3	5.0E-3	
耐电弧性	189 sec	189 sec	
漏电起痕指数	225 V	225 V	IEC 60112
可燃性	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
UL 阻燃等级	V-0	V-0	UL 94
充模分析	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
熔体粘度 (590°F (310°C), 1000 sec ⁻¹)	280 Pa·s	280 Pa·s	ISO 11443
补充信息	额定值 (英制)	额定值 (公制)	
Color Number	HF2000/HD9050	HF2000/HD9050	



备注

¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。

² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。

³ 一般属性：这些不能被视为规格。



DURAFIDE® 6565A6

聚苯硫醚

Polyplastics Co., Ltd.

PROSPECTOR®

www.ulprospector.com

购买地点

供应商

Polyplastics Co., Ltd.
Tokyo, Japan
电话: +81-3-3593-2441
Web: <http://www.polyplastics.com/>

分销商

PolySource
电话: 866-558-5300
Web: <http://www.polysource.net/>
供货地区: North America

