

DURACON® WR-01

聚甲醛 (POM) 共聚物

Polyplastics Co., Ltd.

PROSPECTOR®

www.ulprospector.com

Technical Data

产品说明

Chlorinated water resistant

总体

材料状态	• 已商用：当前有效
资料 ¹	• Processing - Molding (English) • Technical Datasheet (English)
搜索 UL 黄卡	• Polyplastics Co., Ltd. • DURACON®
供货地区	• 北美洲 • 欧洲 • 亚太地区
特性	• 防潮性
形式	• 粒子
加工方法	• 注射成型
部件标识代码 (ISO 11469)	• >POM<

物理性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
密度	1.41 g/cm ³	1.41 g/cm ³	ISO 1183
熔速率 (熔体流动速率) (190°C/2.16 kg)	10 g/10 min	10 g/10 min	ISO 1133
溶化体积速率 (MVR) (190°C/2.16 kg)	0.488 in ³ /10min	8.00 cm ³ /10min	ISO 1133
吸水率 (73°F (23°C), 24 hr)	1.2 %	1.2 %	ISO 62

机械性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
拉伸模量	348000 psi	2400 MPa	ISO 527-2
拉伸应力	8410 psi	58.0 MPa	ISO 527-2
标称拉伸断裂应变	38 %	38 %	ISO 527-2
弯曲模量	319000 psi	2200 MPa	ISO 178
弯曲应力	11000 psi	76.0 MPa	ISO 178
摩擦系数			JIS K7218
Dynamic ³	0.25	0.25	
与钢 - 动态 ⁴	0.19	0.19	
磨损因数			JIS K7218
140 psi (0.98 MPa), 59 ft/min (0.30 m/sec) ⁵	< 0.50 10 ⁻¹⁰ in ³ ·min/ft·lb·hr	< 1.0 10 ⁻⁸ mm ³ /N·m	
140 psi (0.98 MPa), 59 ft/min (0.30 m/sec) ⁶	9.9 10 ⁻¹⁰ in ³ ·min/ft·lb·hr	20 10 ⁻⁸ mm ³ /N·m	
8.7 psi (0.060 MPa), 30 ft/min (0.15 m/sec) ⁷	1700 10 ⁻¹⁰ in ³ ·min/ft·lb·hr	3500 10 ⁻⁸ mm ³ /N·m	
8.7 psi (0.060 MPa), 30 ft/min (0.15 m/sec) ⁸	5000 10 ⁻¹⁰ in ³ ·min/ft·lb·hr	10000 10 ⁻⁸ mm ³ /N·m	

冲击性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
简支梁缺口冲击强度	2.7 ft·lb/in ²	5.6 kJ/m ²	ISO 179/1eA

硬度	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
洛氏硬度 (M 计秤)	80	80	ISO 2039-2

热性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
热变形温度 (264 psi (1.8 MPa), 未退火)	172 °F	78.0 °C	ISO 75-2/A
线形热膨胀系数			内部方法
流动：73 到 131°F (23 到 55°C)	6.7E-5 in/in/°F	1.2E-4 cm/cm/°C	
横向：73 到 131°F (23 到 55°C)	6.7E-5 in/in/°F	1.2E-4 cm/cm/°C	

电气性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
表面电阻率	5.0E+13 ohm	5.0E+13 ohm	IEC 60093
体积电阻率	1.0E+13 ohm·cm	1.0E+13 ohm·cm	IEC 60093
介电强度 (0.118 in (3.00 mm))	480 V/mil	19 kV/mm	IEC 60243-1



DURACON® WR-01

聚甲醛 (POM) 共聚物

Polyplastics Co., Ltd.

PROSPECTOR®

www.ulprospector.com

补充信息	额定值 (英制)	额定值 (公制)
Color Number	CF2001	CF2001
注射	额定值 (英制)	额定值 (公制)
干燥温度	176 到 194 °F	80.0 到 90.0 °C
干燥时间	3.0 到 4.0 hr	3.0 到 4.0 hr
加工 (熔体) 温度	374 到 410 °F	190 到 210 °C
模具温度	140 到 176 °F	60.0 到 80.0 °C
注塑压力	7110 到 14200 psi	49.0 到 98.0 MPa
螺杆转速	100 到 150 rpm	100 到 150 rpm

注射说明
Injection speed: 5-50 mm/s
Injection Holding pressure: Gate sealing time + alpha
Cooling: Plasticizing time or ejection capable time

- 备注**
- ¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。
 - ² 一般属性：这些不能被视为规格。
 - ³ vs. M90-44, 0.06 MPa, 15 cm/s
 - ⁴ 0.98 MPa, 30 cm/s
 - ⁵ vs C-Steel, Steel Side
 - ⁶ vs C-Steel, Material Side
 - ⁷ vs M90-44, M90-44 Side
 - ⁸ vs M90-44, Material Side



DURACON® WR-01

聚甲醛 (POM) 共聚物

Polyplastics Co., Ltd.

PROSPECTOR®

www.ulprospector.com

购买地点

供应商

Polyplastics Co., Ltd.

Tokyo, Japan

电话: +81-3-3593-2441

Web: <http://www.polyplastics.com/>

分销商

PolySource

电话: 866-558-5300

Web: <http://www.polysource.net/>

供货地区: North America

