

TPI-日本三井
高纯度,低VOC

牌号简介

特点：无强化/填充，清洁度极佳（排气量低，杂质含量低）

总体

厂家	日本三井
类别	TPI
性能特点	高纯度,低VOC
产品形式	粒子
产地	亚太地区

产品技术参数

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.33	g/cm ³	ASTM D792
收缩率			内部方法
MD	0.74	%	内部方法
TD	0.85	%	内部方法
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸强度	92.0	MPa	ASTM D638
拉伸应变			
断裂	90	%	ASTM D638
弯曲模量	2900	MPa	ASTM D790
弯曲强度	137	MPa	ASTM D790
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬臂梁无缺口冲击强度	88	J/m	ASTM D256
热性能	额定值	单位制	测试方法
热变形温度			
1.8 MPa，未退火	230	°C	ASTM D648
线性热膨胀系数			ASTM D696
MD	5.5E-5	1/°C	ASTM D696
TD	5.5E-5	1/°C	ASTM D696

加工条件

此数据表中的信息从该材料的生产商处获得，作者尽最大努力确保此数据的准确性。文档提供者不承担任何法律责任，并强烈建议在最终选择材料前，请与材料供应商进行验证。版权归原作者所有，如有侵权请立即与我们联系。